

ProfiTec P805 pohjusteaine, tiiviste

Vesiliukoinen pohjustetiiviste sisä- ja ulkokäyttöön.

Ominaisuudet

Erikoispohjuste-tiiviste suuren tai vaihtelevan pinnan imukyvyyn omaaviulle pinnoille, kuten tiilipinnoille, kaasubetonipinnoille, kipsille jne. pintojen pohjustamiseen. Levitys pinnoille Pinna tulee olla kuiva, kiinteä ja puhdas. Vanha irtonainen pinta tulee poistaa, myös tapetti poistetaan.

Voidaan levittää pinnalle pensselillä, telalla tai ruiskulla sekä hiertää huolellisesti pintaan.

Ohentaminen vedellä

- Normaalisti imevä pinta tiivisteeseen ja veden suhde on 1:2-3
- Suuren imukyvyyn pinta 1:4-5.

Uusintakäsittely märälle pinnalle, kunnes käsiteltävä pinta on kyllästynyt seoksesta.

Mikäli pinnan kuivettua pinta jää kiiltäväksi, tulee käyttää laimeampaa seosta.

Riittoisuus

Arvioitu menekki 50-400 ml/m² valmiiksi laimennettua seosta. Menekki riippuu aluspinnan tasaisuudesta ja imevyydestä. Pinnan kuivattua, ei pinta saa jäädä kiiltäväksi. Tee koe pienelle alalle etukäteen. Mikäli tarvitaan useita käsittelykertoja, tulee uusintakäsittely suorittaa märälle pinnalle.

Kuivamisaika

Kuivamisaika lämpötilassa +20 C ja suhteellisen kosteuden ollessa 65% on 12 tuntia.

Säilytys

Säilytetään suljettuna viileässä. Ei saa jäätyä. Säilyy vähintään merkittyyn päivämäärään saakka. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.