

TEKNINEN TIETOLEHTI

Tiefgrund LF

Hydrosoli- ja akrylaattipohjainen pohjuste

Ominaisuudet

Käyttökohteet

- ulkokäyttöön
- mineraalisille ja orgaanisille alustoille
- liituuntuvien, mutta kuitenkin kestävien vanhojen maalipintojen sekä rapautuvien
- rappausten vahvistamiseen
- vähentää vedenimeytymistä uusilla tai rapautuneilla laastipinoilla ja muilla
- vastaavilla rakennusmateriaaleilla

Ominaisuudet

- vahvistaa pintaa
- hieman vettähylkivä
- Tiiviys EN ISO 2811 1,0 g/cm³

Alusta

Vaatimukset. Alustan tulee olla luja, kuiva, puhdas ja kestävä, eikä siinä saa olla lasittuneita kerroksia, epäpuhtauksia eikä irtonaisia partikkeleita.

Alustan esivalmistelut

Tarkasta jo alustan pinnoitteen eheys. Poista irtonaiset pinnoitteet. Pölyiset tai liituuntuneet pinnat tulee harjata enne pohjusteen levitystä.

Käyttölämpötilat

Alustan alimman kerroksen ja ilman lämpötila: +5 °C

Alustan ylimmän kerroksen ja ilman ylin lämpötila: +30 °C

Materiaalin sekoitus

Sekoita ravistamalla huolellisesti alkuperäisastiassa ennen levitystä.

Ohennus

Voidaan ohentaa vedellä pakkauksen ohjeen mukaan, alustan imukyvyistä riippuen sekoitussuhteeseen 1:1 asti.

Materiaalimenekki

0,10 - 0,40 l/m²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin levityksestä, alustasta ja pohjusteen laimennuksesta. Ilmoitetut menekit ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Työohje ja levitys

Siveltimellä, telalla tai ruiskulla

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika.

Tuote kuivuu fysikaalisesti veden haihtuessa.

Ilmankosteuden ollessa korkeampi ja/tai lämpötilan alhaisempi kuivuminen viivästyy vastaavasti.

+20 °C:n ilman ja alustan lämpötilassa sekä 65 %:n suhteellisessa

ilmankosteudessa: Pintaa voidaan käsitellä noin 12 tunnin kuluttua.

Työvälineiden puhdistaminen

Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.

Ruiskutettaessa tai sumutettaessa pitää olla sopivat suojarusteet/-vaatetus.

Värisävy väritön

Varastointi

Varastointiolosuhteet. Varastointi astiat tiiviisti suljettuina, ei saa jäättyä. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.

Koostumus

VdL-ohjeen mukainen rakennusmaali, polymeeridispersio, vesi, lisäaineet, säilöntäaine

Turvallisuus

Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme.

Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.

Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana www.pintalaasti.fi