

TEKNINEN TIETOLEHTI VS-GRUND

- Pohjuste ulko- sekä sisäseiniin. Ilmastonkestävä DIN 18363 standardin mukaan.
- Pohjuste on hyvin peittävä, alkalinkestävä, helposti tarttuva.
- Kestää myös tavallisia puhdistusaineita.
- Käytetään yleisesti tartuntaa parantavana kerrokseena/pohjustuksena.
- Sopii sisä- että ulkopintoihin polymeripinnoitteiden tai silikonihartsipinnoitteiden alustan esikäsitteilyksi.
- Testattu Goretherm lämpöeristysjärjestelmissä

Tiheys: ca. 1,50 g/cm³

Materiaalipohja: Akrylaattiperustainen dispersio

Värisävy: Valkoinen. Sävytys vaaleat värit

Kiiltoaste: Matta

Rakenne: Rakeinen, raekoko ca 0,3-0,4 mm

Pakkauksen koko: 20 kg

Säilytys viileässä, suojattava jäätymiseltä Avattu pakkaus tulee sulkea huolellisesti ja käyttää mahdollisimman pian loppuun.

Levitys: maalitela, sivellin, ruisku

Työstölämpötila: Vähintään +5°C °C (ilman ja kohteen lämpötila)

Menekki likimääräinen yhteen kerrokseen:

Sileä rappaus: Noin 180 g/m².

Keskirosainen rappaus: noin 225 g/m².

Kuivumisaika: Pintakuiva 4-5 tuntia suhteellisen ilmankosteuden ollessa alle 65%,

Täysin kuiva n 3 vrk

Sävytys: Sävytys värikarttojen mukaisesti

Laimennus: Vedellä

Työkalujen pesu: Heti käytön jälkeen vedellä.

Vaaramerkintä: Ei ole

Aluspinnan täytyy olla kiinteä, tukeva, ehjä, sileä, kuiva, siisti, pölytön ja rasvaton. Raot ja pintavauriot tulee korjata ennen käsittelyä.

Aluspinta tulee puhdistaa levästä, sammalpeitteestä, homeesta, ym epäpuhtaudesta.

Tarvittaessa tulee aluspinta puhdistaa painevedellä, mekaanisesti tai höyryllä.

Betonipintojen tartuntaa haittaavat öljyiset tai pölyiset (tai muu lika) tulee poistaa ennen Tiefgrunf LF käsittelyä. Puhdistettuun pintaan levitetään Tiefgrund LF pohjuste joko sumutinruiskulla tai maalitelalla. Näin käsitelty pinta jatkokäsittelään kuivumisen jälkeen VS-Grund-pohjustetta maalitelalla tai siveltimellä.

Kaasubetonipinta tulee pohjustaa Grundierkonzentrat tai Tiefgrund LF pohjusteella vedenimukyvyyn pienentämiseksi. Tämän jälkeen pinta käsitellään Corefix H tai HS verkotuslaastilla kahteen kertaan ja tarvittaessa alkalin kestäväällä lasikuituverkolla. Verkotuslaasti Corefixin pintaan levitetään VS-Grund pohjuste.

Kipsilevyseinät: Kipsilevyjen saumat käsitellään sopivalla saumasilotteella ja lasikuitukaistalla. Tulee huomioida, että saumojen käsittelyn jälkeen pinnasta tulisi tasainen. Tarvittaessa tehdään sisäsilotteella yleissilotus. Esikäsitellyyn pintaan levitetään VS-Grund pohjustetta, joka tarvittaessa sävytetään.